

WŁAŚCIWOŚCI

- Wzmacnia i poprawia wygląd tynku podawanego renowacji
- Do nanoszenia ręcznego przy pomocy wałka malarskiego
- Do wnętrza i na zewnątrz
- Gotowy do użycia
- Dostępny w trzech kolorach oraz jako produkt transparentny
- Bezpieczny w stosowaniu



• wiadro 15kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do konserwacji tynków mozaikowych opartych o barwione kruszywa kwarcowe oraz marmurowe ułożonych na :

- systemach ociepleń
- tynkach cementowo – wapiennych
- betonie

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Osłonić wszystkie elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Bezwzględnie usunąć przyczynę, która w bezpośredni sposób powoduje przyspieszony proces niszczenia i degradacji tynku (np. nieszczelności obróbek blacharskich itp.). Grubsze zanieczyszczenia usunąć mechanicznie przy użyciu szpachelki, szczotki itp. Zmyć ewentualne zabrudzenia zwykle (kurz, sadza itp.) i pozostawić do osuszenia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Produkt jest gotowy do zastosowania. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie innych chemikaliów, które mogą doprowadzić do degradacji substancji aktywnych. Przed użyciem preparat wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Produktu nie należy rozcieńczać przed użyciem. Na przygotowane i wyschnięte podłoże nanieść preparat aż do całkowitego jego zwilżenia. Należy unikać zbyt grubej warstwy (powodującej ściekanie produktu), ze względu na nadmierne gromadzenie się produktu pomiędzy kruszywem tynku. Do aplikacji stosować wałek malarski. Powierzchnię, na którą naniesiono **weber PC246** pozostawić do wyschnięcia, na co naj-mniej 24-36 godzin. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Szczegółowe informacje w zakresie obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Ilość wody zarobowej	Nie dodawać wody
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Warunki stosowania	uniknąć bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie stosować podczas wiatru.
Minimalne zużycie preparatu na równym podłożu	ok. 0,15 kg/m ²
Termin przydatności do użycia	12 miesięcy (przechowywanie w temp. 20°C)
Kolor	• transparentna, biaława ciecz • 20 • 32 • 33
Opakowania	wiadro 15kg
Rodzaj użytkowników	powszechny i profesjonalny

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z konserwacją tynków mozaikowych, należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz wiatrem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywać szczelnie zamknięty w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze ok. 20°C. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Ostrożnie przelewać i unikać rozlewania. W przypadku powstania nieszczelności i wycieku, zawartość zbierać do specjalnych pojemników (wanien) aby nie dopuścić do przedostania się produktu do środowiska naturalnego. **weber PC246** nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz bezpiecznego obchodzenia się ze środkiem zawarte są w karcie charak-

terystyki.

UWAGA

Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Zaleca się zawsze wykonanie prób wstępnych. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.