

WŁAŚCIWOŚCI

- szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
- wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
- zawiera dodatki podnoszące przyczepność i umożliwiające stosowanie na podłożu wilgotnym
- do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome



- Pojemnik 10 l, paleta 45 sztuk (450 l)
- Pojemnik 33 l, paleta 16 sztuk (528 l)

OPIS PRODUKTU

weber.tec 905 (Plastikol 2) jest zawierającą rozpuszczalniki, stosowaną na zimno masą uszczelniającą, która po związaniu jest trwale elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe a także występujące w gruncie agresywne substancje.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- jako materiał do szybkich napraw bitumicznych pokryć papowych
- jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papowych, blaszanych, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą.
- do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni stykających się z gruntem

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu. Podłoża betonowe należy pozbawić ostrych nierówności gdy jest to konieczne (np. w przypadku ścian z gazobetonu) otynkować tynkiem III kat. (bez zacierania na gładko). Podłoża chłonne, piaszczące i pylące zagruntować preparatem **weber.tec 902 (Plastikol 4 V)**. Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu powłoki gruntującej. Rysy i spękania naprawić masą bitumiczną **weber.tec 911 (Plastikol 1)**.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sposób nanoszenia: szczotka dekarcka, wałek, pędzel, paca, ściągaczka gumowa. W przypadku podłoża szorstkich lub wil-

DANE TECHNICZNE

Baza:	roztwór polimerowo-bitumiczny
Rozpuszczalnik:	zawiera
Kolor:	czarny
Konsystencja:	półpłynna
Gęstość:	ok. 1,1 kg/dm ³
Sucha pozostałość:	ok. 60%
Punkt mięknienia wg metody pierścieni i kula:	ok. +95°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:	μ_{H_2O} = ok. 8000
Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału:	od +1°C do +30°C
Wodoszczelność:	3 bary

gotnych materiał wcierać za pomocą szczotki.

Wymagana liczba warstw: 1 do 3.

Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy: min. 12 godzin.

Czas wysychania: od 1 do 3 dni.

Pustki oraz wilgoć zamknięta w podłożu pod wpływem ogrzewania promieniami słonecznymi może prowadzić do powstania pęcherzy osmotycznych. Jedno- lub wielokrotne gruntowanie pozwala uniknąć powstawania pęcherzy powietrznych.

Przy renowacji mocno zwietrzałych powierzchni dachowych w jesszcze świeżą powłokę z **weber.tec 905** można wtopyć welon szklany (na 5-centymetrowy zakład), a po jej wyschnięciu ponownie nanieść na całą powierzchnię preparat **weber.tec 905**. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy benzyną ekstrakcyjną.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +1°C do +30°C

ZUŻYCIE

- na powierzchniach metalowych: ok. 250-350 ml/m²(przeciętnie 330 ml/m²)
- na pokryciach papowych: ok. 450-750 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
- beton: ok. 700-900 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
- powłoka z wtopionym welonem szklanym: ok. 1800-2700 ml/m²

OPAKOWANIA

Pojemnik 10 l, paleta 45 sztuk (450 l)

Pojemnik 33 l, paleta 16 sztuk (528 l)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera rozpuszczalnik. Zapoznać się kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.