

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru (przepony poziomej)

WŁAŚCIWOŚCI

- możliwość stosowania w murach o wysokim zawilgoceniu (do 95%)
- szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami - brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
- dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- łatwy w zastosowaniu
- iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
- nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów



- kielbaska 600 ml, karton 12 szt.
- wiadro 10 l

OPIS PRODUKTU

weber.tec 946 jest 1-składnikowym, gotowym do użycia kremem iniekcyjnym na bazie silanów.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w istniejących budynkach za pomocą iniekcji bezciśnieniowej (powyżej strefy występowania obciążenia wodą pod ciśnieniem). Może być stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Odsłonić strefę iniekcji usuwając zmruszone, niestabilne i zasolone tynki do uzyskania stabilnego podłoża. Otwory o średnicy 12 - 16 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej. Możliwe jest także wykonanie nawiertów pod kątem do 45°. W takiej sytuacji należy zadbać, aby otwór przecinał przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca się wykonanie iniekcji dwustronnej. Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopień zawilgocenia > 75%) zaleca się wykonać iniekcję dwurzędową. Otwory należy wówczas wiercić z przesunięciem o połowę ich osiowego rozstawu, a odległość między rzędami nawiertów nie może przekraczać 8 cm. Otwory, po ich wywierceniu, należy oczyścić z pyłu i luźnych cząstek, np. poprzez odessanie lub przedmuchiwanie czystym powietrzem pod ciśnieniem.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Do iniekcji stosować pistolet iniekcyjny **aplikator do weber.tec 946** dedykowany do kielbasek 600 ml. Alternatywnie można stosować typowy sprzęt umożliwiający iniekcję z zastosowa-

DANE TECHNICZNE

Baza:	silany
Rozpuszczalnik:	nie występuje
Kolor:	biały
Postać:	krem
Gęstość:	ok. 0,95kg/dm ³
Sposób stosowania:	iniekcja bezciśnieniowa
Zawartość składników aktywnych:	ok. 80%
Dokument odniesienia:	Certyfikat WTA 4-4-04 nr M1242/2

niem kremów iniekcyjnych, jak również lance iniekcyjne. W przypadku iniekcji dwurzędowej, aplikację zaczynać od dolnego rzędu. Otwory należy napępniać kremem iniekcyjnym **weber.tec 946**, zaczynając wypełnianie od dna otworu. Po całkowitym wchłonięciu się preparatu otwory wypełnić zaprawą **weber.tec 942** lub zasklepić szpachlówką uszczelniającą **weber.tec 933**. Wysychanie muru powyżej wykonanej przepony (do osiągnięcia tzw. wilgotności równowagowej) zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych otoczenia i może być wydłużone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie. W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Nie wykonywać iniekcji w zamrożone podłoża. Temperatura aplikacji oraz podłoża nie powinna być niższa niż +5°C

ZUŻYCIE

Zużycie preparatu **weber.tec 946** zależy od chłonności muru. Przeciętnie wynosi ono 1,5 litra na 1m² rzutu poziomego muru. Zużycie na 1mb muru z uwzględnieniem jego grubości podano poniżej:

Grubość muru [cm]	Zużycie [ml]
24	180 - 305

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru (przepony poziomej)

Grubość muru [cm]	Zużycie [ml]
36	280 - 500
48	390 - 700

Podane wartości zużycia są danymi teoretycznymi nie uwzględniającymi strat przy aplikacji, niejednorodności muru, itp.

OPAKOWANIA

kielbaska 600 ml, karton 12 szt.
wiadro 10 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych i nieotwieranych opakowaniach, w suchych warunkach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

UWAGA

Nie stosować w murach z betonu komórkowego. Przy wykonywaniu iniekcji w murach grubych (powyżej 70 cm) zalecamy wykonanie ciśnieniowej iniekcji preparatem **weber.tec 940 E**. Przy wykonywaniu prac zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.