

Preparat gruntujący pod masy do uszczelnień dylatacji weber.tec 970, weber.tec 971 oraz weber.tec 977

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo dobra penetracja w podłoże



- weber.tec 973 (Plastikol TKS V) pakowany jest w pojemnik 0,815 litra.

OPIS PRODUKTU

weber.tec 973 (Plastikol TKS V) dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do gruntowania chłonnych podłoży (np. cementowych) przed wypełnieniem dylatacji/szczeliny elastycznymi masami uszczelniającymi **weber.tec 970**, **weber.tec 971** oraz **weber.tec 977**.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, nośne, wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem, farbami, olejem, smarami, luźnymi i niestabilnymi cząstkami, itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Utwardzacz znajdujący się w górnym pojemniku wlać do żywicy (dolny pojemnik) i starannie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec 973 nanosić równomiernie na boki szczeliny za pomocą pędzelka. Po zagruntowaniu boków szczeliny, przed jej wypełnieniem należy odczekać 60 minut (w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza). Przerwa technologiczna pomiędzy gruntowaniem a wypełnianiem szczeliny nie może jednak przekraczać 4 godzin. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu stosowanego do uszczelnienia/wypełnienia dylatacji lub szczeliny (**weber.tec 970**, **weber.tec 971** lub **weber.tec 977**)

OPAKOWANIA

pojemnik 0,815 litra, karton 7,335 litra

DANE TECHNICZNE

Baza:	żywica epoksydowa
Zużycie:	zależy od wymiarów szczeliny, zazwyczaj 1-5 ml na mb długości
Dokumenty odniesienia:	ETA - 12/0091 i ETA 12/0092 DOP-DE-tec 973

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +15°C do +25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Preparat jest łatwopalny i dlatego w czasie jego stosowania nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzenie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki proszku tylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.

Preparat gruntujący pod masy do uszczelnień dylatacji weber.tec 970, weber.tec 971 oraz

Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.