

Cienkowarstwowa zaprawa murarska



weber ZM10 fix

- **wytrzymałość**
na ściskanie 10 MPa
- **bardzo dobra przyczepność**
do podłoża i elementów
murowanych
- **do kalibrowanych**
błoczków z betonu,
gazobetonu i silikatów

Nowość



Zachęcamy Państwa
do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00



Serwis **weber**express
Dostarczamy na
budowę w 24 godziny!

weber
SAINT-GOBAIN

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska

Nowość



- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- do murowania na cieką spoinę
- eliminuje powstawanie mostków termicznych

Parametry techniczne produktu

Proporcje mieszania	3,0–3,5 l wody/25 kg suchej mieszanki
Czas gotowości do użycia po wymieszaniu z wodą (temp. ok. 20°C)	2 godz.
Grubość spoin	2–3 mm
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 10 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10}	0,61 W/mK



Zastosowanie

- do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcyjnych, nośnych, działowych, fundamentowych, osłonowych
- do murowania ścian z ceramiki, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- ogranicza wpływ mostków termicznych