

WŁAŚCIWOŚCI

- Przyspiesza wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych
- Umożliwia aplikację płynnych membran hydroizolacyjnych w trudnych warunkach atmosferycznych
- Zapewnia szybkość odporność na deszcz
- Skraca czas realizacji całego systemu



- pojemnik 1 kg
- pojemnik 0,45 kg

OPIS PRODUKTU

weber.dry accelerator to płynny dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych wchodzących w skład **weber.dry PUR System**. Umożliwia nanoszenie kolejnych warstw systemu, także przy niskich temperaturach, po 3 - 5 godzinach. Zapewnia także aplikację powłok na każdą wymaganą grubość bez powstawania pęcherzy.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.dry accelerator stosowany jest jako dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System stosowanych jako hydroizolacja:

- dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
- balkonów i tarasów (w tym poddanych dużemu natężeniu ruchu pieszego)
- podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membraną przesypać piaskiem kwarcowym)
- starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
- płyt parkingowych wewnętrznych i zewnętrznych
- uszczelnienie i ochrona konstrukcji betonowych i żelbetonowych

weber.dry accelerator stosowany jest także jako dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran weber.dry PUR seal przy aplikacji metodą mokre na mokre w połączeniu z tkaniną weber.dry fabric (uzyskanie większej grubości warstwy w jednym cyklu).

DANE TECHNICZNE

Proporcja mieszania	do 3% wagowo
Czas otwarty (+20°C)	20 minut dla 2% wagowo 30 minut dla 3% wagowo
Odporność na deszcz (+20°C, 1,5 mm grubości)	3 godziny dla 2% wagowo 1,5 - 2 godziny dla 3% wagowo

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania odnośnie przygotowania podłoża jak dla materiału, do którego dodawany będzie przyspieszacz. Proszę zapoznać się z odpowiednimi informacjami zawartymi w poszczególnych Kartach Technicznych produktów.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed zastosowaniem wstrząsnąć pojemnik.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Dodać odpowiednią ilość **weber.dry accelerator** do płynnej membrany hydroizolacyjnej weber.dry PUR System a następnie dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (lub ręcznie w przypadku weber.dry detail). Czas mieszania 3 - 5 minut. Mieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki zwracając uwagę na odpowiednie wymieszanie materiału przy ściankach i dnie pojemnika. Po wymieszaniu przeprowadzić aplikację zgodnie z informacjami podanymi w Kartach Technicznych odpowiednich produktów, do których stosowany jest przyspieszacz.

ZUŻYCIE

do 3% wagowo

OPAKOWANIA

pojemniki 1 kg

pojemniki 0,45 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.