

weber.tec Superflex B 240

weber.tec Superflex B 400

Elastyczna taśma uszczelniająca z miękkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji i styków ściana-ściana i ściana-podłoga

OPIS PRODUKTU

Taśmy uszczelniające **weber.tec Superflex B 240** i **weber.tec Superflex B 400** służą do elastycznego i trwałego uszczelniania szczelin dylatacyjnych budowli. Taśmy te mogą być klejone na izolacjach bitumicznych oraz za pomocą żywicy reaktywnej. Taśmy uszczelniające składają się z dwóch części: rozciągliwej z miękkiego, laminowanego PVC oraz z części przyklejanej z włókniny poliestrowej. Powierzchnie do sklejenia posiadają włókninę poliestrową, włóknisty materiał, który nasiąka klejem i tworzy niezawodne połączenie. Za pomocą powyższych taśm można bez problemu uszczelnić trudne szczeliny np. w stopniach schodowych.

Szczególne właściwości produktu:

- obustronnie powlekana włókniną
- wodoszczelna
- odporna na starzenie się, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcieńczone kwasy i zasady
- dobrej przyczepności do materiału hydroizolacyjnego

DANE TECHNICZNE

Baza:	poliester, miękkie PVC
Kolor:	szary
Wydłużenie względne przy zerwaniu:	ok. 110%
Twardość wg. Shore'a A:	75
Odporność chemiczna:	na rozcieńczone kwasy i zasady
Odporność termiczna:	od -15°C do + 80°C
Szerokość:	– weber. tec Superflex B 240 – 24 cm, w tym szerokość strefy rozciąganej 6 cm – weber. tec Superflex B 400 – 40 cm, w tym szerokość strefy rozciąganej 6 cm

ZASTOSOWANIE

Do uszczelnień dylatacji oraz styków ściana-podłoga i ściana-ściana w systemach uszczelnień bitumicznych zastosowaniem polimerowo-bitumicznych mas KMB np. **weber.tec Superflex 10**, **weber.tec Superflex 100/100S**, **weber.tec 922 (Plastikol UDM2 S)** oraz z zastosowaniem reaktywnych chemoodpornych żywic uszczelniających **weber.tec 827 S (Superflex 40 S)**. Taśmy mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz, przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja

Wybór szerokości taśmy uzależniony jest od oczekiwanych ruchów dylatacji i ich szerokości. Przy większych ruchach należy taśmy układać w dylatacji w formie wstęgi. Podczas klejenia taśmy należy zwracać uwagę na to, aby strefa rozciągania nie była pokrywana klejem. Ewentualnie przykryć ją paskami z PVC lub poliestru. Styki taśmy, skosy i połączenia (np. łączenie końcówek, narożników wewnętrznych i zewnętrznych) wykonuje się za pomocą termicznego zgrzewania. Przed zgrzewaniem łączone fragmenty taśm uszczelniających oczyścić. Warstwę miękkiego PVC mającą połączyć obie taśmy uaktywnia się za pomocą nadmuchu gorącego powietrza (z zastosowaniem nagrzewnicy do zgrzewania taśm) pozwalającą uzyskać temperaturę od ok. +350°C do +450°C, w zależności od rodzaju końcówki i szybkości pracy) i po sklejeniu uzyskujemy niezawodne, również elastyczne połączenia. Przy stosowaniu klejów epoksydowych, posiadających niewielkie ilości lepiszcza (np. **weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK)** oraz **weber.tec 827 S (Superflex 40 S)**) należy wcześniej wykonać impregnację wstępną włókniny poliestrowej za pomocą **weber.prim 807 (Eurolan FK 28)**. Przy klejeniu masą bitumiczną **weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S)** strefy krawędzi należy wzmocnić paskami z włókna szklanego o szerokości ok. 20 cm, zatapiając je w warstwie uszczelniającej. Przy klejeniu z zastosowaniem **weber.tec Superflex 10** nie ma potrzeby stosowania

weber.tec Superflex B 240

weber.tec Superflex B 400

dodatkowej tkaniny. Taśmy przycinać tak, aby unikać niepotrzebnego łączenia ze sobą odcinków przebiegających wzdłuż jednej prostej. Końcówki jeszcze nieprzyklejonej taśmy należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i chronić przed uszkodzeniem np. za pomocą folii.

Taśmy mogą być stosowane do głębokości zanurzenia wynoszącej 5 m słupa wody, przy parciu dodatnim.

OPAKOWANIA

weber. tec Superflex B 240 – w rolkach 30 metrowych
weber. tec Superflex B 400 – w rolkach 30 metrowych

UWAGI

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyro-

bów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Należy przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa na opakowaniach.

Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Przy obróbce i składowaniu należy przestrzegać podanych na pojemnikach wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy.