

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo szybko wiąże i wysycha zaniu
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Układanie płytek już po 24 godzinach
- Do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka
- Obniżony skurcz – zwiększone bezpieczeństwo
- Do układania ręcznego – bardzo dobre właściwości robocze
- Umożliwia formowanie spadków
- Mrozoodporna i wodoodporna po związaniu



OPIS PRODUKTU

Błyskawiczna posadzka cementowa, jastrych - w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do wykonywania bardzo szybko wiążących i wysychających podkładów pod posadzki - wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet, panele itp.:
 - związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - grubość układania 10-90 mm,
 - na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość układania 35-90 mm,
 - z ogrzewaniem wodnym - grubość układania 60-90 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).
- Do wykonywania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.
- Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkłady związane z podłożem

Podłoże musi być nośne, stabilne, wolne od zanieczyszczeń i warstw osłabiających przyczepność (np. tłuszcze, bitumy, kurz, kleje, wapno, resztki farb i zapraw). Oczyszczone, suche i naprawione podłoże należy zagruntować preparatem **weber PRIMO**. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża oraz zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie należy przeprowadzić na 3-24 godziny przed układaniem zaprawy. Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe.

Podkłady na izolacjach

Nierówności lub ubytki wyrównać zaprawą **weber SZYBKA POSADZKA** lub **Leca® KERAMZYTEM**. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatację obwodową. Ułożyć starannie warstwę izolacji termicznej/akustycznej a następnie grubą folię budowlaną

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania	2,2-2,5 l wody na 25 kg
Zużycie	ok. 2 kg/m ² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)	≥ 30 N/mm ² (C30)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)	≥ 5 N/mm ² (F5)
Odporność na ścieranie na tarczy Böhme'go po zatarciu mechanicznym (po 28 dniach)	A12
Czas zużycia	ok. 30 minut*
Grubość warstwy	<ul style="list-style-type: none"> • podkłady związane: 10-90 mm • podkłady na izolacjach: 35-90 mm • podkłady w systemach ogrzewania: 60-90 mm (w tym co najmniej 35 mm nad rurkami grzewczymi)
Szybkość układania	ok. 20 m ² /godz.
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Czas utwardzania	dla ruchu pieszego: ok. 8 godz.*
Układanie posadzek	po min. 24 godz.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

(na zakład min. 10 cm). Ułożyć siatkę zbrojeniową z prętów stalowych np. Ø 4 mm o oczkach siatki 10x10 cm. W narożnikach wkłęsłych jastrych dodatkowo zbroić np. fragmentem siatki stalowej Ø 4 mm 10x10 cm do 15x15 cm lub Ø 6 mm 20x20 cm o wymiarach min. 40x40 cm ułożonej pod kątem 45°.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Posadzka błyskawiczna, 10-90 mm, do układania ręcznego

Do naczynia zawierającego 2,2-2,5 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki **weber SZYBKA POSADZKA** i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy.

W przypadku stosowania betoniarek, zaprawę należy mieszać 5-6 minut. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ½ godziny. Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

1. Zaprawę **weber SZYBKA POSADZKA** układać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne podkłady („szlichty”) cementowe.
2. Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach). Prowadnice niezwłocznie usunąć a miejsca po nich wypełnić zaprawą i wygładzić pacą.
3. Kolejne porcje materiału układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne.

4. Wykonać w posadzce nacięcia przeciwskurczowe i dylatacje, jak dla tradycyjnych podkładów cementowych.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +5°C do +25°C. Pod cienkie wykładziny np. PVC zaleca się dodatkowo zastosowanie warstwy wylewki samopoziomującej. W przypadku ogrzewania podłogowego, ogrzewanie można uruchomić najwcześniej po 7 dniach od ułożenia podkładu.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę przechowywać i przewozić w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać pyłu. Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować

się z Doradcami Technicznymi Weber.

Powierzchnia wykonanego podkładu może wykazywać różnice w odcieniu i wygładzie, w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe podkładu.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian.