

WŁAŚCIWOŚCI

- przyspiesza wiązanie klejów do ociepleń w warunkach niskich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza
- nie zmienia właściwości kleju
- można stosować ze wszystkimi klejami do ociepleń weber



- 1 opakowanie 300 g

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Można stosować do wszystkich klejów do ociepleń weber, do mocowania izolacji i do zatapiania siatki. Stosować w warunkach, gdy temperatura w ciągu dnia jest dodatnia, a w nocy możliwe przymrozki. Nie stosować, gdy temperatura w ciągu dnia i nocy jest ujemna.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Odmierzyć ilość wody potrzebną do rozmieszania worka 25 kg kleju weber. Zawartość opakowania (300 g) wsypać do wody i rozmieszać. Proszek może być lekko zbrylony, lecz bryłki łatwo się rozpuszczają. Wsypać klej do wody i rozmieszać zgodnie z instrukcją przygotowania kleju. Tak przygotowany klej należy zużyć w ciągu ok. 70 minut.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Dodatek **weberad KZ** umożliwia aplikację klejów do ociepleń weber w zakresie temperatur +1°C do +15°C przy wilgotności względnej powietrza do 90%. Klej powinien wiązać przez ok. 8 h w warunkach powyżej 0°C, spadek temperatury poniżej 0°C – jednak nie niżej, niż -5°C - jest dopuszczalny po upływie 8 h od aplikacji. Dalsze czynności technologiczne są możliwe nie wcześniej, niż 3 dni od zakończenia aplikacji.

ZUŻYCIE

1 opakowanie 300 g na 1 worek 25 kg kleju

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Szczelnie zamknięte pojemniki należy transportować i przechowywać w suchych warunkach. Chronić przed zawilgoceciem. Przydatność do użycia do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania:	od + 1°C do +15°C
Zużycie:	1 opakowanie 300 g na 1 worek 25 kg kleju
Czas zużycia przygotowanego kleju:	ok. 70 minut
Czas wstępnego wiązania:	ok. 8 godzin
Przydatność do użycia:	12 miesięcy

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera chlorek wapnia. Przestrzegać zasad BHP. Chronić oczy i skórę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.