

WŁAŚCIWOŚCI

- uziarnienie 0,1-0,4 mm lub 0,4-0,8 mm
- 16 gotowych mieszanek kolorystycznych
- wysoka stabilność kolorów - barwienie PU



• worek 25 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

webersys mix PU stosuje się jako posypkę do powłok na bazie żywicy epoksydowej lub poliuretanowej w celu nadania powierzchni dekoracyjnego, barwnego wykończenia. Do stosowania jest na balkonach, tarasach, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, korytarzach, w halach wystawienniczych, pomieszczeniach handlowych, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do zastosowania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

webersys mix PU należy równomiernie rozrzucić na świeżo naniesioną powłokę. Nanieść do pełnego wysycenia podłoża (tzw. zasyp na plażę). Posypkę można wykonywać ręcznie lub przy zastosowaniu pistoletu pneumatycznego. Przed naniesieniem powłoki zamykającej należy usunąć niezwiązane z podłożem ziarna **webersys mix PU**.

Aplikacja powłoki bazowej i zamykającej zgodnie z informacjami w aktualnej Karcie Technicznej danego produktu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Zgodnie z kartą techniczną powłoki, z którą stosowana jest posypka

ZUŻYCIE

Uziarnienie 0,1-0,4 mm: ok. 2,0 kg/m²

Uziarnienie 0,4-0,8 mm: ok. 3,0 kg/m²

Uwaga: podane dane są wartościami orientacyjnymi nie uwzględniającymi strat przy nanoszeniu, nierówności podłoża, techniki aplikacji, itp.

DANE TECHNICZNE

Uziarnienie:

- 0,1-0,4 mm
- 0,4-0,8 mm

Piasek kwarcowy suszony ogniowo barwiony żywicą poliuretanową

OPAKOWANIA

worek 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania posadzek i powłok.

UWAGA

Zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.