

WŁAŚCIWOŚCI

- Do tynkowania ścian
- Do wnetrz i na zewnątrz
- Do nakładania ręcznego
- Ułatwia i przyspiesza wykonanie prac
- Grubość warstwy od 10 do 20 mm
- Bardzo dobra przyczepność
- Mrozoodporna i wodoodporna



OPIS PRODUKTU

Cementowa zaprawa do tynkowania w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą. Produkt spełnia wymagania normy PN-EN998-1.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber EXPERT ZAPRAWA TYNKARSKA służy do:

- tynkowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, np. łazienki, natryski
 - wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoża
- Szybka i łatwa w użyciu zaprawa budowlana, zastępująca tradycyjną zaprawę, przygotowywaną na placu budowy. Umożliwia szybkie prowadzenie prac remontowych. Zapewnia jednokomowe, dobre parametry wytrzymałościowe i robocze dla każdej wymieszanej porcji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, czyste, bez zanieczyszczeń osłabiających wiązanie – pył, kurz, pozostałości zaprawy klejów, tłuszcze, oleje, bitumy. Przed tynkowaniem wykonać obrzutkę tynkarską (szpryc) z **weber TP541**. Powierzchnię z obrzutką tynkarską, wykonaną 24 godz. przed tynkowaniem, zwilżyć wodą do uzyskania wilgotnego podłoża w trakcie nakładania tynku. Odmierzyć 3,25-3,75 l czystej wody. Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 3-4 minuty, do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Kolejne porcje zaprawy mieszać z wodą w takiej samej proporcji. W zależności od temperatury, zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 2 godziny. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Nie dopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber EXPERT ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ nakładać ręcznie, za pomocą kielni. Nadmiar usuwać za pomocą łaty aluminiowej.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania	3,25-3,75 l/25 kg
Czas gotowości do użycia (temp. ok 20°C)	2 godz.
Minimalna grubość warstwy	10 mm
Maksymalna grubość warstwy	20 mm
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV
Absorpcja wody	$\leq 0,7 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

Zalecana grubość warstwy tynku wynosi od 10 do 20 mm. Powierzchnię zacierać pacą drewnianą lub styropianową.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna być wyższa niż +5°C i niższa niż +25 °C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci. Powierzchnię chronić przed deszczem w trakcie nakładania oraz wiązania.

ZUŻYCIE

Ok. 20 kg/m² tynku dla warstwy o grubości 10 mm.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć wodą, skórę umyć wodą z mydłem. Świeże zabrudzenia zaprawą usuwać wodą, stwardniałe usuwać me-

chanicznie. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

UWAGA

Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber.