

weber.ton AquaBalance



Nowoczesna farba fasadowa o właściwościach hydrofilowych do zastosowania w systemach ociepleń weber.therm na styropianie, wełnie mineralnej i pianie rezolowej. Dedykowana do malowania tynku hydrofilowego AquaBalance.

Opis produktu

Farba elewacyjna **weber.ton AquaBalance** to nowoczesna powłoka o właściwościach hydrofilowych przeznaczona do barwnego wykończenia ścian budynków. Zastosowana technologia AquaBalance umożliwia szybkie wysychanie wody pojawiającej się na powierzchni elewacji w wyniku deszczu, mgły, czy rosy.

Właściwości

- Podwyższona odporność na porostanie alg i grzybów
- Bardzo dobre krycie
- Elastyczna, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Paroprzepuszczalna
- Duża odporność na osiadanie brudu
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Łatwa pielęgnacja, można myć wodą

Zastosowanie produktu

Ochrona i barwne wykończenie systemów ociepleń, a także tynków mineralnych. Farba elewacyjna **weber.ton AquaBalance** może być stosowana:

- do malowania tynku hydrofilowego **weberpas silicon AquaBalance**
- do malowania tynków mineralnych **weber TM314** lub **weber KS143**

Dane techniczne

Przeznaczenie	na zewnątrz
Kolorystyka	wg. palety 4 strony Światła, grupa dostępności A
Opakowania	wiadra 25 kg paleta 600 kg
Kategoria współczynnika przenikania pary wodnej	V ₂ – średni
Kategoria przepuszczalności wody	W ₃ – niska
Zużycie	0,25 kg/m ² – jedna warstwa 0,40 kg/m ² – dwie warstwy
Termin przydatności do użycia	12 miesięcy
Systemy	weber.therm WS weber.therm WM weber.therm LAMBDA weber.therm WS PREFAB
Dokument odniesienia	ITB-KOT-2018/0453 wydanie 3 z 2023 r. ITB-KOT-2018/0451 wydanie 3 z 2024 r. ITB-KOT-2018/0455 wydanie 3 z 2023 r. ETA-23/0622-1

- komponent systemów ociepleniowych **weber.therm WS**, **weber.therm WM**, **weber.therm LAMBDA**

Przygotowanie podłoża

Podłożem mogą być tynki **weberpas silicon AquaBalance**, tynki mineralne weber, tynki cementowo-wapienne, beton. Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym **weber PG212**.

Przygotowanie produktu

Hydrofilowa farba elewacyjna **weber.ton AquaBalance** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego.

Wskazówki wykonawcze

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać, zaleca się mieszanie kilku wiader w większym pojemniku. Podłoże musi być dokładnie wyschnięte i związane, świeże tynki mineralne rekomendujemy przed malowaniem zagruntować płynem **weber PG212** - minimalizuje to ryzyko wykwitów wapiennych. Farba jest gotowa do użycia, nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Drugą warstwę nakładać po ok. 6 godzinach, całkowity czas schnięcia ok. 12 godzin – może się jednak wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.

Zużycie

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

- malowanie jednokrotne: 0,25 kg/m²
- malowanie dwukrotne: 0,4 kg/m²

Opakowania

Wiadro 25 kg, paleta 600 kg.

Magazynowanie i transport

Produkt zachowuje swoje właściwości przynajmniej przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie. Farbę przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uwaga

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcji ITB „Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS)” z 2023 r. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.