

weber.rep ZT



Torkretowe zaprawy zawierające inhibitor korozji, do natrysku metodą mokrą lub suchą.

Opis produktu

weber.rep ZT (DEITERMANN ZT) to 1-komponentowe, z inhibitorem korozji, wiążące hydraulicznie, fabrycznie przygotowane suche zaprawy.

Właściwości

- Moduł sprężystości podłużnej jest podobny do modułu sprężystości betonu
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Niski skurcz i naprężenia własne

Zastosowanie produktu

weber.rep ZT to zaprawy służące do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów, odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym itp. Stosowane mogą być zarówno metodą na sucho jak i na mokro, również metodą tynkarską. **weber.rep ZT** pozwala się lekko i dobrze obrabiać. Wygładzanie powierzchni zaprawy **weber.rep ZT** można wykonać przed zakończeniem procesu wiązania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza się dobrą paroprzepuszczalnością i wodoszczelnością (W8), jest odporna na mróz oraz sole odladzające. Po zakończeniu trwającej ok. 6 dni pielęgnacji, **weber.rep ZT** można pokryć farbą lub dyspersyjną powłoką ochronną. Nakładanie żywicznych powłok ochronnych możliwe jest dopiero po osiągnięciu przez podłoże wytrzymałości na odrywanie co najmniej 1,5 MPa oraz wymaganego przez żywicę stopnia wilgotności.

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Baza | cement, piasek kwarcowy, tworzywo sztuczne |
| Barwa | cementowoszara |
| Konsystencja wymieszanej masy | plastyczna |
| Uziarnienie | weber.rep ZT 2 (DEITERMANN ZT 2) - do 2 mm weber.rep ZT 4 (DEITERMANN ZT 4) - do 4 mm |
| Gęstość nasypowa suchej mieszanki | ok. 1,7 kg/dm ³ |
| Gęstość świeżej zaprawy | ok. 2,0 kg/dm ³ |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (próbki wycięte z konstrukcji, wykonane metodą natrysku) | > 60,0 MPa |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (wg.PN-EN 196-1) | > 30,0 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (wg. PN-EN 196-1) | > 5 MPa |
| Czas obróbki na mokro w temperaturze 20°C | ok. 1 godzina |
| Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki | od +5°C do +30°C |
| Maksymalna grubość warstwy w jednym cyklu | do 40 mm |

Przygotowanie podłoża

Z podłoża należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia jak: powłoki, zatłuszczenia, skorodowany beton, stosując piaskowanie lub śrutowanie ew. strumień wody pod wysokim ciśnieniem (tzw. hydromonitoring). Odsłonięta stal zbrojeniowa winna być oczyszczona z rdzy. Jeżeli czyszczenie odbywa się na sucho, podłoże (szczególnie bardziej nasiąkliwe) należy zwilżyć obficie wodą. Na podłożach o słabej nośności zaleca się stosować warstwę szepną – **weber.rep 751**.

Przygotowanie produktu

Należy wyregulować zaworem dozującym odpowiednią proporcję wody do suchej zaprawy **weber.rep ZT**. Dozowanie wody powinno wynosić od 2,5 do 2,75 l na jeden 25-kilogramowy worek zaprawy **weber.rep ZT**. Wymieszanie suchej zaprawy z wodą odbywa się w agregacie tynkarskim (torkretowanie na mokro) lub w trakcie narzucania (torkretowanie na sucho).

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja wymaga doświadczenia operatora torkretownicy w kontrolowaniu mieszanki (regulacji optymalnej ilości wody) oraz specjalistycznych urządzeń o niezbędnej wydajności. Zaprawę **weber.rep ZT** nakładać urządzeniami natryskowymi na matowo-wilgotny beton lub świeżą warstwę szepną **weber.rep 751**. Natrysk prowadzi się jedno- lub dwuwarstwowo do grubości warstwy równej maksymalnie 4 cm w przypadku powierzchni pionowych lub 2 cm w przypadku stropów (w pozycji pułapowej). Natrysk w pozycjach pułapowych wymaga zwykle nanoszenia zaprawy w kilku warstwach. Następną warstwę można nanosić, gdy poprzednia związała na tyle, że może stanowić warstwę nośną. Z reguły wymaga to odstępu czasu ok. 1,5 godziny w temperaturze +20°C. Ostatnią warstwę można ostrożnie (bez nacisku) wygładzić pacą. Należy jednak uważać, by nie spowodować odspojenia natryśniętej warstwy od podłoża. W stanie świeżym nie należy zraszać warstwy zaprawy wodą. Po utwardzeniu przeschniętą powierzchnię można zabezpieczyć dodatkowo systemami ochrony betonu. W każdym przypadku można zalecić wykonanie zabezpieczenia hydrofobizującego. Jeżeli warstwa wykończeniowa ma być wykonana z zaprawy o drobnym kruszywie, tj. **weber.rep 755**, wtedy nie należy filcować lub wygładzać zewnętrznej powierzchni ostatniej warstwy zaprawy. W celu kontroli właściwości gotowej mieszanki (głównie wytrzymałości) należy w trakcie torkretowania

narzucać próbki torkretu (świadek) do specjalnie przygotowanych skrzynek.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia wypłukać w czystej wodzie.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C.

Nałożoną powłokę z torkretowej zaprawy naprawczej należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 6 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub powłoki pielęgnacyjne w celu utrzymywania wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej **weber.rep ZT** nie można spryskiwać wodą.

Zużycie

Zużycie **weber.rep ZT** wynosi ok. 20 kg/1 m² na 1 cm grubości warstwy.

Opakowania

Worki po 25 kg, paleta 1050 kg.

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Uwaga

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.